

HEFIX A

Rev03 Noviembre 2021

Descripción:

HEFIX A es una imprimación incolora, formulada a base de resina acrílica en emulsión.

Indicado como imprimación previa a la aplicación de pintura plástica o como fijador de superficies débiles o pulverulentas como yeso, temple, escayola, etc.

Propiedades:

- Fácil aplicación
- Alta penetración en el soporte
- Excelente adherencia sobre soportes minerales
- Sin olor
- Fácil limpieza con agua
- Resistente a la alcalinidad de soporte

Características técnicas*:

Densidad 22°C	1 Kg/l
% sólidos en peso	24%
Consumo por capa**	0.1 Kg/m ²
Secado al tacto 23°C	Aprox. 1 - 3 h
Temperatura de aplicación	Entre 5° y 35°C
Contenido en COV, según Directiva Europea 2004/42/CE Anexo II, categoría c	< 40 g/l

**Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.*

***Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos y secado pueden variar*

Método de aplicación

Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los soportes deben estar limpios de restos de pinturas antiguas, libres de grasas, aceites, partículas de polvo y defectos como eflorescencias, moho, verdín etc. En caso necesario lijar para asegurar una buena adherencia y eliminar restos de pinturas o papel mal adherido.

Es preciso el saneamiento de las fisuras, si existen, antes de la aplicación del fijador.

Aplicación

HEFIX A se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Diluir hasta 4 partes de agua por 1 de HEFIX A, dependiendo de la absorción del soporte y su estado. Para soportes muy absorbentes se recomienda no diluir o aplicar dos manos diluidas.

Presentación

Se presenta en envases de 1, 5, 10 y 25 litros.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com



Limpieza de herramientas

Con agua.

Almacenaje

Se puede almacenar durante 6 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y seco, entre 5° y 30°C. No exponer directamente al sol.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Los datos técnicos mostrados en la tabla pretenden ser una guía pero en ningún caso deben entenderse como especificaciones de los distintos lotes suministrados. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev03: noviembre 2021.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com