HEFIXOL ANTIMANCHAS AL AGUA

Rev03 Septiembre 2026

Descripción:

HEFIXOL es una pintura mate antimanchas de calidad superior, que actúa de imprimación/fondo y acabado estético al mismo tiempo. Formulada a partir de polímeros acrílicos en emulsión, aditivos y cargas seleccionadas en base agua.

Con el fin de cubrir con eficacia una mancha doméstica cotidiana con productos al agua, no debe usarse una pintura plástica convencional directamente, pues las substancias solubles de la mancha serán disueltas por el agua de la pintura y brotarán con facilidad a la superficie, dejando antiestéticos cercos amarillos. HEFIXOL es la barrera adecuada de alta efectividad para bloquear, aislar y cubrir manchas difíciles de forma definitiva, garantizando un acabado limpio y duradero sobre superficies deterioradas por: humos, hollín, nicotina, manchas de humedad seca, taninos de la madera, óxido, grasas, aceites minerales o vegetales, etc.

Aplicable en paredes y techos de uso habitual en interior, pero apta también en exteriores, generalmente a dos manos: la primera capa aísla la mancha y la segunda la cubre totalmente.

Recomendada para baños y cocinas de bares, pubs, restaurantes, hospitales y cualquier zona interior o exterior susceptible de presentar manchas.

Propiedades:

- Acabado liso, blanco y mate profundo (ideal para disimular imperfecciones del soporte)
- Excelente opacidad/poder cubriente. No amarillea, mantiene su blancura inalterable con el paso del tiempo
- Alta penetrabilidad en el soporte. Evita el sangrado
- Buena adherencia sobre la mayoría de soportes habituales en construcción: yeso, escayola, fibrocemento, cemento: mortero/hormigón, ladrillo, piedra… Sobre metal con imprimación anticorrosiva previamente.
- Permeable al vapor de agua, transpirable
- Lavable, excelente resistencia al frote húmedo (Clase 1)
- Admite teñido ligero (máx 3%) con tintes al agua (realizar ensayo previo de compatibilidad)
- Contiene conservantes antimoho, protege al film contra el biodeterioro o proliferación de microorganismos en zonas propensas a la presencia de humedad
- Secado rápido, fácil aplicación y limpieza
- Producto al agua: destaca por su bajo olor y estar libre de disolventes. Respetuoso con el medioambiente, baja emisión al aire de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006):
  Anexo I cat A subcategoría a) c). Anexo IIA tipo BA (base agua). Valor límite COV's máx 30 g/l

Características técnicas*:

Acabado	*Mate liso*
Color	*Blanco*
pH +23°C	*8-9*
Densidad a +23°C	*1,60 ± 0,05 g/ml*
Viscosidad Brookfield a +22°C (sp 04/30rpm)	*3.000 - 5.000 cps*
% sólidos	*70 ± 2%*
Brillo a 85°(Clasificación ISO 13300:2001)	*2,5-3,7 (mate profundo)*
Secado al tacto a +23°C y 65% HR	*30 min a 1 h*

SERVICIO TÉCNICO
Teléfono +34936406097
www.hepym.com - hepym@hepym.com

Repintado a +23°C y 65% HR	*4 a 6 h*
Curado total a +23°C y 65% HR	*24 h*
Rendimiento aproximado	*100-200 g/m^2 y capa*

**Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.*

Método de aplicación

Preparación del soporte

El éxito de la aplicación del revestimiento depende en gran medida de un buen diagnóstico y una adecuada preparación del soporte. Todo ello, más el correcto curado del soporte base, son aspectos fundamentales a tener en cuenta, además de influir positivamente en su durabilidad.

La calidad estética del acabado dependerá de disponer de un soporte regularizado. Si es necesario se debe reparar el soporte previamente: nivelar irregularidades superficiales, repicar/reconstruir defectos de planimetría y sanear, si hubiere, fisuras o grietas, coqueras, mortero disgregado, desconchado o zonas con riesgo de desprendimiento, etc. dejando secar el tiempo estipulado de los productos empleados.

Sobre soporte nuevo proceder como con cualquier pintura plástica: 28 días mínimo de fraguado en caso de hormigón. Soporte seco (humedad máxima del 6%), firme (duro y cohesionado) y limpio: exento de anteriores aplicaciones de lechadas, hidrofugantes, desencofrantes o desmoldeantes, ceras, óxido, aceites, grasas, polvo, eflorescencias o caleos, biodeterioro (moho o verdín), restos de polución, material de obra o cualquier elemento que evite la penetración y la adherencia natural del producto al soporte. En caso necesario lijar, para eliminar.

Es indispensable retirar mecánicamente la película aceitosa y pegajosa que la mancha deja sobre el soporte (habitualmente nicotina, aceites y grasas). Frotando con una esponja rígida con movimientos circulares, como solución de lavado usar la mezcla de agua caliente con un detergente desengrasante potente (tipo lavavajillas). Posterior enjuague con agua limpia utilizando un paño de algodón. Dejar secar el soporte por completo antes de continuar.

Si la mancha procede de una humedad previa, esta debe estar solucionada completamente antes de pintar. HEFIXOL no es un tratamiento impermeabilizante.
Si la mancha de humedad no estuviera seca al 100% debe usarse la versión al solvente.

Sobre pinturas satinadas o brillantes se recomienda lijar previamente para garantizar el anclaje.

Aplicación

Previamente es imprescindible remover la pintura a bajas revoluciones (evitando la oclusión de aire), hasta su total homogeneidad. Proteger las superficies que no deban ser tratadas.

Se aplica un mínimo de dos capas mediante brocha, rodillo pelo corto o pistola cargando la superficie en capas uniformes. El aspecto final variará en función de la herramienta utilizada en la aplicación y de la absorción del soporte. En casos difíciles pueden ser necesarias tres capas.

Si se requiere diluir, para aumentar la trabajabilidad, admite un máximo del 5% de agua en la capa de fondo. Como capa de acabado usar el producto al uso. Tener en cuenta que las diluciones del material pueden afectar a su capacidad antimanchas y opacidad/cubrición. En aplicación a pistola Airless (boquilla 0,38 a 0,48 mm) puede diluirse, pero deberá aplicarse una tercera mano como mínimo.

El mecanismo de bloqueo mejora con el cierre del film, lo que depende del tiempo de curado, por ello es importante respetar el tiempo de repintado entre capas. Si se aplica la segunda capa demasiado rápido, se podría reactivar la substancia soluble de la mancha y aflorar de nuevo.
Este tiempo puede variar en función de las condiciones ambientales. Los tiempos serán más cortos a altas temperaturas y/o baja HR.

En exterior no aplicar a pleno sol o en horas de máxima insolación. Ni a temperatura ambiente y soporte inferior a +5°C o superior de +35°C. Ideal 3°C por encima del punto de rocío. Tampoco en días de humedad relativa superior al 80%, si se prevén lluvias en las horas siguientes a la aplicación o en zonas con previsión de rocío, ni con fuerte viento.

El consumo puede variar dependiendo de la herramienta utilizada, la rugosidad y porosidad del soporte.

Finalizada la aplicación, si el envase no ha sido consumido en su totalidad, deberá cerrarse herméticamente, expulsando el aire del interior en la medida de lo posible y colocar en posición vertical a fin de evitar derrames.

Presentación

Color estándar: blanco.
Se presenta en envases de 750 ml, 4 y 15 litros.

Limpieza de herramientas

En fresco con agua. Una vez endurecido sólo mecánicamente.

Almacenaje

Se puede almacenar durante 12 meses en su envase original cerrado herméticamente entre 5 y 35°C, en un lugar fresco y protegido de fuentes de calor o climas agresivos. Para asegurar un buen sellado del envase tras el uso, limpiar los restos de pintura alrededor de su tapa. No conservar pintura diluida.
Un almacenaje indebido puede reducir su vida útil. Pasado este tiempo se debe inspeccionar la calidad (olor desagradable a putrefacción o existencia de sedimentaciones no recuperables fácilmente con agitación o de poso duro).

La eliminación de restos de producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Por ello debe llevar a reciclar los envases vacíos a un punto verde de reciclaje municipal.

Seguridad e higiene

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas con detenimiento. Deben respetarse las exigencias de la legislación nacional y local. Consulte la ficha de seguridad.
Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.
Utilizar la adecuada protección personal (EPI's): respiratoria (mascarilla), sobre la piel (guantes y manguitos) y en los ojos (gafas).
Apto para uso profesional.
Producto al agua, no inflamable.

SERVICIO TÉCNICO
Teléfono +34936406097
www.hepym.com - hepym@hepym.com

La información suministrada en esta ficha está basada en los datos disponibles en la fecha de edición y es fruto de nuestros conocimientos y ensayos internos con unas condiciones climáticas determinadas.
No suponiendo un compromiso para HEPYM, debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos soportes a tratar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto en obra. Por ello no liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta utilización específica.
HEPYM no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte del aplicador o demás sujetos que intervienen en la ejecución, limitándose su responsabilidad única y exclusivamente a los daños atribuidos directamente a la calidad, debido a posibles fallos en la fabricación del producto suministrado.
El redactor del proyecto, la dirección técnica responsable o, subsidiariamente, la empresa aplicadora de la obra en cuestión deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como a las condiciones climáticas, de soporte y posibles patologías.
Situaciones específicas no contempladas en esta ficha deben consultarse siempre con nuestro departamento técnico. No se atenderán a reclamaciones sin el envase original del producto que permita la adecuada trazabilidad.

SERVICIO TÉCNICO
Teléfono +34936406097
www.hepym.com - hepym@hepym.com