

HEPYCRIL

Rev02 Abril 2023

Descripción:

Hepycril HR-400, es un recubrimiento texturado, de alta calidad formulado a base de copolímeros vinil veova y cargas silíceas.

Especialmente diseñado para su aplicación en fachadas, dando un acabado decorativo y de alta resistencia a la intemperie.

Su formulación rugosa permite disimular los pequeños defectos superficiales.

Ideal como capa previa a la aplicación de morteros de fachada.

Propiedades:

- Fácil aplicación, listo al uso
- Impermeable al agua
- Acabado mate decorativo y texturado
- Recubrimiento permeable al vapor de agua, transpirable
- Excelente adherencia sobre soportes minerales
- Sin olor, fácil limpieza con agua
- Excelente resistencia a la intemperie
- Resistente a la alcalinidad de soporte

Características técnicas*:

Acabado	Rugoso mate
Densidad 22°C	1.7 Kg/l
% sólidos peso	78%
Consumo por capa**	1-1.5 Kg/m ²
Secado al tacto 23°C	Aprox. 1 -3 h
Temperatura de aplicación	Entre +5°C y 35°C
Contenido en COV, según Directiva Europea 2004/42/CE Anexo II, categoría c	< 40 g/l
Espesor de aplicación	De 2 a 3 mm

*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

**Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos y secado pueden variar

Método de aplicación

Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los soportes deben estar limpios de restos de pinturas antiguas, libres de grasas, aceites, partículas de polvo y defectos como eflorescencias, moho, verdín etc... En caso necesario lijar para asegurar una buena adherencia y eliminar restos de pinturas o papel mal adherido.

Para que el acabado sea uniforme es conveniente que se hayan eliminado los salientes y enmasillado los huecos del soporte a revestir.

Es preciso el saneamiento de las fisuras, si existen, antes de la aplicación del revestimiento HEPYCRIL.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com



Aplicación

HEPYCRIL se puede aplicar a brocha, rodillo de pelo corto, rodillo de poros, cepillo o equipo de proyección sobre todo tipo de soportes, paredes revocadas, hormigón, yeso, etc. con un consumo mínimo de 1-1.5 Kg/m².

Para superficies muy porosas es necesario aplicar una capa de imprimación HEFIX, para asegurar un acabado uniforme.

Producto listo al uso, no rebajar con agua.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

Evitar las heladas.

El producto se aplica a capa gruesa, por lo que la resistencia al agua se adquiere como mínimo 24 h después de su aplicación, evitar la aplicación del producto si se prevén lluvias.

Es aconsejable aplicar paños enteros interrumpiendo los trabajos en esquinas o aristas, para evitar empalmes y conseguir acabados uniformes.

Nunca aplicar en soportes horizontales.

Presentación

Envases de 15 litros.

Colores a medida: consultar disponibilidad y cantidad mínima.

Limpieza de herramientas

En fresco con agua.

Una vez endurecido sólo mecánicamente.

Almacenaje

Se puede almacenar durante 12 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y seco.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev02: abril 2023.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com