

KROMO ESPECIAL PISCINAS

DESCRIPCIÓN

Producto químicamente formulado para resistir la humedad y el agua en inmersión y conseguir protección y embellecimiento.

PROPIEDADES

Su acabado facilita la limpieza de la piscina e impide la adherencia de algas y mohos

COMPONENTES BÁSICOS

- Vehículo: Caucho clorado
- Disolvente: Mezcla de aromáticos y ésteres

CARACTERÍSTICAS

- Brillo: Satinado
- Aplicación: Buena
- Secado tacto: 30 minutos
- Secado duro: 2 Hrs.
- Rendimiento: 10-12 m² por litro y capa (dependiendo del sustrato)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Piscinas nuevas: Mantenerla llena de agua hasta 2 meses después de su construcción. Vaciarla y lavarla con agua (3 partes) y ácido clorhídrico (1 parte). Una vez seca (48 Hrs.) aplicar la pintura.
- Piscinas ya pintadas: Eliminar la pintura en mal estado con un cepillo de acero y el moho (si existe) con agua de hipoclorito; lavar la superficie con agua. Dejar secar; aplicar la pintura.
- Precauciones especiales: La piscina estará en cualquier caso limpia y seca. No pintar si hay rocío, ni pleno sol. Aplicar con temperaturas entre 10 y 32° aprox. Una vez pintada, la piscina permanecerá vacía de 1 a 2 semanas.

APLICACIÓN

- Remover el contenido hasta homogeneizar el producto
- Aplicar con brocha o rodillo
- Diluir (según los casos) con diluyente pintura piscinas. Incompatible con White Spirit o Aguarrás
- Repintar a las 4-6 Hrs.