TERRASOL CLOROCAUCHO

Rev03 Dic 2020

Descripción:

Pintura de caucho clorado en base disolvente para suelos de hormigón y cemento.

Propiedades:

- Fácil aplicación
- Impermeable al agua
- Buena resistencia química y mecánica
- Acabado satinado
- Fácil de limpiar

Características técnicas*:

Composición	*Resina de caucho clorado base solvente formulada*
Densidad aprox.	*1.2 Kg/l*
Temperatura de aplicación	*>10°C*
Secado al tacto (20°C)	*4 h*
Secado Total (20°C)	*7 días*
Adherencia	*>2 N/mm^2*
% sólidos	*55%*

**Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.*

Método de aplicación

Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los soportes deben estar limpios, secos (<4% humedad) y exento de polvo, aceites o grasas. Eliminar la lechada superficial con máquina granalladora o fresadora (medios mecánicos) y, a continuación, aspirar el polvo.

Aplicación

Antes de su aplicación, mezclar el producto con un agitador mecánico a bajas revoluciones hasta obtener una mezcla homogénea.
Aplicar el material con rodillo de pelo corto o brocha, al uso o diluido con un 5-10 % de diluyente clorocaucho.
Como imprimación se puede usar el mismo producto diluido con un 15% de diluyente clorocaucho.
El consumo aproximado de 250 - 300 g/m^2 por capa.

SERVICIO TÉCNICO
Teléfono +34936406097
www.hepym.com - hepym@hepym.com

Presentación

Bidones de 4 y 15 litros.
Colores: gris 7045. Otros colores consultar.

Limpieza de herramientas

En fresco con disolvente, una vez endurecido sólo mecánicamente.

Almacenaje

Se puede almacenar durante 12 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y a temperaturas superiores a los 5°C.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Los valores técnicos mostrados son indicativos y en ningún caso deben tomarse como especificaciones de producto. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. ***Rev03: diciembre 2020.***

SERVICIO TÉCNICO
Teléfono +34936406097
www.hepym.com - hepym@hepym.com