

TERRATOT FONDO COLOR

Rev04 Abril 2023

Descripción:

TERRATOT FONDO COLOR es un revestimiento epoxi 100% sólidos, coloreado, especialmente diseñado como capa intermedia y de fondo de los *sistemas multicapa*, en zonas con altas solicitaciones mecánicas y químicas en interiores.

Propiedades:

- Fácil aplicación, alta fluidez, baja viscosidad
- Alta adherencia
- Libre de disolventes
- Impermeable al agua, grasas y combustibles.
- Pavimento continuo sin juntas, fácil de limpiar, conforme al reglamento 852/2004, anexo II
- Posible acabado antideslizante, véase sistema multicapa

Características técnicas*:

Densidad mezcla 22°C	1 Kg/l
Densidad Comp. I	1 Kg/l
Relación de mezcla peso	10:1
Pot life 22°C	20 min
Secado tacto / total ASTM D5895 Fondo 22°C	8/15 h
Adherencia sobre hormigón (UNE EN 13892-8), sistema multicapa	>2 N/mm ² rotura cohesiva
Aplicación segunda capa	24 horas
Consumo aprox. por capa a llana metálica sobre alisado	600-650 g/m ²
Temperatura mín. / máx. de soporte	Mín.10°C / Máx.30°C
Endurecimiento total	7 días
Contenido en COV's**	50 gr/l

*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

**Según la directiva 2004/42/CE (RD.227/2006) Anexo I, subcategoría (j), el valor límite del producto listo para su uso es 500 g/l.

Método de aplicación

Preparación del soporte

La capa previa debe estar completamente seca, barrida y aspirada (en el caso de haber espolvoreo de cuarzo).

Mezcla

El producto ya viene pre dosificado en las cantidades listas para la mezcla.

Añadir el componente B sobre el A y mezclar con un agitador mecánico a baja velocidad. A esta mezcla añadir el cuarzo y continuar con la agitación durante 2 minutos hasta tener un mortero homogéneo.

Aplicación

Aplicar el material a llana metálica con un consumo de 600-650 Kg/m².

No aplicar nunca como capa de acabado, sólo capas intermedias.



SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com

Presentación

Conjuntos pre dosificados de 8 + 4 Kg o 2 x 100 + 100 Kg.
Color: gris (otros colores consultar)

Limpieza de herramientas

En fresco con disolvente epoxi o universal.
Una vez endurecido sólo mecánicamente.

Almacenaje

Se puede almacenar durante 12 meses en sus
envases originales, en un lugar fresco y seco.

CE	
HEPYM,S.A Navarra, 9, Polígono Fonollar, 08830 Sant Boi de Llobregat, BARCELONA 11 CPR-2011-1-08	
EN 13813:2002 SISTEMA MULTICAPA Sellado Transparente Pasta Autonivelante de resinas sintéticas para el uso en solados de interior.	
Comportamiento al fuego	B _{FL} S1
Emisión de sustancias corrosivas	SR
Resistencia al desgaste	AR≤1
Resistencia al impacto	IR≥4
Resistencia a tracción	B≥1,5

Sistema marcado dentro del sistema multicapa sellado transparente

*La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Los valores técnicos mostrados son indicativos y en ningún caso deben tomarse como especificaciones de producto. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. **Rev04: abril 2023.***

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com