

UNA PINCELADA

Rev05 Julio 2025

Descripción:

UNA PINCELADA es una pintura plástica mate monocapa de alta calidad, formulada a base de copolímeros vinílicos en base agua, de altas prestaciones. Apta para el recubrimiento de paramentos de interior (techos y paredes) en una sola capa, gracias a su excelente cubrición y lavabilidad permite decorar ambientes de forma rápida y elegante.

Contiene conservantes antimoho, que minimizan el posible ataque de microorganismos (hongos y algas).

Propiedades:

- Acabado decorativo mate blanco o color. Amplia gama de colores
- Elevado poder cubriente/opacidad
- Elevada resistencia a soportes alcalinos
- Elevada adherencia sobre la mayoría de soportes habituales en construcción: yeso, escayola, mortero, hormigón, etc.
- Nulo amarilleo (excelente resistencia a los rayos UV del sol)
- Lavable, excelente resistencia al frote húmedo a partir de 21 días de secado del film
- Transpirable, buena permeabilidad al vapor de agua
- Contiene conservantes antimoho
- Fácil aplicación, extensibilidad, trabajabilidad. Sin goteos ni salpicaduras
- Aplicable en decoración de interiores
- Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006):
Anexo I categoría A subcategoría a). Anexo IIA tipo BA (base agua). Valor límite COV's máximo 30 g/l

Características técnicas*:

Acabado	Blanco o color mate
pH +23°C	8-9
Densidad a +23°C	1,50 ± 0,10 g/ml
Viscosidad Brookfield a +22°C (sp 05/30 rpm)	10.000-14.000 cps
% sólidos	66 ± 2%
Frote Húmedo (UNE-EN ISO 11998:2007 Clasificación UNE-EN 13300:2002)	4,5 µm (Clase 1)
Brillo a 85° (Clasificación ISO 13300:2001)	3,35 (mate profundo)
Comportamiento al fuego (EN 13501-1:2019)	Bs1d0
Secado al tacto a +23°C y 65% HR	2 h
Repintado a +23°C y 65% HR	8-10 h
Rendimiento aproximado	6-8 m²/l y capa

*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

Método de aplicación

Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com



El soporte debe estar seco, limpio y firme, exento de anteriores aplicaciones de lechadas, hidrofugantes, desencofrantes o desmoldeantes, ceras, óxido, aceites, grasas, polvo, eflorescencias, microorganismos (moho o verdín), restos de polución, material de obra o cualquier elemento que evite la adherencia natural del producto al soporte.

Si existen restos deberán ser eliminados mediante medios mecánicos, químicos (detergente adecuado) o agua a presión, según el caso. Si se ha utilizado un medio químico neutralizar debidamente aclarando con abundante agua y dejar secar.

En el caso de ser necesario reparar el soporte: nivelar irregularidades superficiales y sanear previamente fisuras, grietas, coqueras, desconchados, etc. Dejando secar el tiempo estipulado de los productos empleados en la reparación.

Para rehabilitaciones (superficies ya pintadas): estudiar el estado de la pintura precedente, eliminar las partes agrietadas o mal adheridas, aplicando un fijador al agua, HEFIX-A, en el caso que fuera necesario a fin de consolidar la superficie y regularizar absorciones.

La temperatura del soporte debe estar como mínimo a +5°C y como máximo a +30°C. No aplicar en condiciones de humedad relativa superior al 80%.

Aplicación

UNA PINCELADA se puede aplicar a brocha o rodillo.

Previamente es imprescindible remover la pintura a bajas revoluciones (evitando la oclusión de aire) antes de usarla, hasta su total homogeneidad. Proteger las superficies que no deban ser tratadas.

Si, para ganar trabajabilidad, se diluye la pintura en agua, es importante tener en cuenta que cualquier dilución reduce el espesor de película aplicada, lo que disminuye la cobertura y lavabilidad inicial de la pintura y aumenta el salpicado, pudiendo ser necesaria otra capa en la aplicación. En este caso respetar el tiempo de secado entre capas de 8-10h a +23°C y 65% HR.

Aplique la pintura cargando la superficie en una capa uniforme. El aspecto final variará en función de la herramienta utilizada en la aplicación y de la absorción del soporte.

El consumo puede variar dependiendo de la herramienta utilizada, la rugosidad y la porosidad del soporte.

Presentación

Color estándar: blanco. Carta de colores: *Una Pincelada*

Envases de 750 ml y cubetas con rejilla de 4 litros.

Limpieza de herramientas

En fresco con agua. Una vez endurecido sólo mecánicamente.

Almacenaje

Se puede almacenar durante 12 meses en su envase original, cerrado herméticamente entre +5 y +35°C, en lugar fresco y protegido de climas agresivos. Para asegurar un buen sellado del envase tras el uso, limpiar los restos de pintura alrededor de su tapa.

La eliminación de restos de producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Por ello debe llevar a reciclar los envases vacíos a un punto verde de reciclaje.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com



Seguridad e higiene

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas con detenimiento. Deben respetarse las exigencias de la legislación nacional y local. Consulte la ficha de seguridad.

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

Utilizar la adecuada protección personal (EPI's): respiratoria (mascarilla), sobre la piel (guantes y manguitos) y en los ojos (gafas).

Apto para uso doméstico. Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto al agua, libre de solventes y respetuoso con el Medio Ambiente. No inflamable.

La información suministrada en esta ficha está basada en los datos disponibles en la fecha de edición y es fruto de nuestros conocimientos y ensayos internos con unas condiciones climáticas determinadas.

No supone un compromiso para HEPYM, debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos soportes a tratar, lo que imposibilita garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto en obra. Por ello no liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta utilización específica.

HEPYM no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte del aplicador o demás sujetos que intervienen en la ejecución, limitándose su responsabilidad única y exclusivamente a los daños atribuidos directamente a la calidad, debido a posibles fallos en la fabricación del producto suministrado.

El redactor del proyecto, la dirección técnica responsable o, subsidiariamente, la empresa aplicadora de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como a las condiciones climáticas, de soporte y posibles patologías.

Situaciones específicas no contempladas en esta ficha deben consultarse siempre con nuestro departamento técnico. No se atenderán reclamaciones sin el envase original del producto que permita la adecuada identificación y trazabilidad.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com