

HEPYPLAS HP-999 ASEPTIC

Rev02 Marzo 2022

Descripción:

HEPYPLAS HP-999 es una pintura plástica formulada a base de copolímeros vinil veova, de elevadas prestaciones, para interior y exterior, tratada con ion plata para formar recubrimientos con un efecto inhibitor del desarrollo de bacterias y mohos en su superficie, con un efecto estable y perdurable en el tiempo.

Propiedades:

- Elevado poder cubriente
- Acabado decorativo mate
- Aplicable en interiores y exteriores
- Elevada resistencia al frote
- Transpirable
- Bacteriostático según JIS Z2109

Características técnicas*:

Color	Amplia gama
Acabado	Mate
Densidad aprox. Kg/l	1.55 ± 3%
Viscosidad Brookfield aprox.	5000 cps
Consumo aprox. por capa	150 g/m ²
Rendimiento m ² /l	10
Compuestos orgánicos (COV)**	< 30 g/l
Secado superficial	1 hora
Repintado	8 horas
% sólidos	64%
Comportamiento al fuego (EN 13501-1:2019)	B-s1-d0

*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

**Según la directiva 2004/42/CE el valor límite de la UE (2010) según el Anexo II, subcategoría (a) del producto listo para su uso es 30 g/l.

Método de aplicación

Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los soportes deben estar limpios de restos de pinturas antiguas, libres de grasas, aceites y/o partículas de polvo.

El soporte puede estar húmedo pero no mojado/encharcado.

La temperatura del soporte debe estar como mínimo a 5°C y como a máximo a 30°C.

Aplicación

HEPYPLAS HP-999 se puede aplicar a brocha o rodillo, a dos manos.

Para asegurar una mayor penetración y sellado del soporte se recomienda la primera capa diluida al 20%. Cuando la primera capa está seca se aplica la segunda mano diluida un 10%.

El consumo aproximado por capa es de 150-200 g/m², estos consumos pueden variar dependiendo de las rugosidad y porosidad del soporte.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com



Para colores muy vivos y poco cubrientes la capa final se recomienda sin diluir.

Presentación

Se presenta en envases de 0.750, 4, 10 y 15 litros.
Amplia gama de colores, consultar nuestros catálogos.
Para colores especiales consultar con Hepym, S.A.

Limpieza de herramientas

En fresco con agua.
Una vez endurecido sólo mecánicamente

Almacenaje

Se puede almacenar durante 6 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y a temperaturas superiores a los 5°C sin presentar variaciones de viscosidad.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Los datos técnicos mostrados en la tabla pretenden ser una guía pero en ningún caso deben entenderse como especificaciones de los distintos lotes suministrados Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev02: marzo 2022.